



品質検査報告書

Ver2.05

受付日	2025年2月13日		
発行日	2025年2月18日		
発行	No. TH-24- 055502		
納入先			
納入者	(株)オークラ商事		
担当者	佐々木		
品名	アイテム	裏地	本絹サテン16匁
品番	SLK160		
取扱区分	ドライ可表示品		
異色濃淡組合せ	無し		
依頼者指定項目実施	裏地の耐光・水滴下堅ろう度は基準がないため判定より除外		
備考			
判定	適用規格	(株)ユナイテッドアローズ 品質基準	
	生地検査	合格 (- 色) 不合格 (- 色)	
処理	作成者	確認者	

試験項目	試験方法/生地No.	1	2	3	4	5	6
		110	122	144	BK		
混用率 (%)	JIS L 1030						
耐光 (級)	JIS L 0842	変	3	3	3以上		
洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変					
		汚					
汗 (級)	JIS L 0848	変	4-5	4-5	4-5		
		汚	4-5	3	4	4-5	
		変	4-5	4-5	4	4-5	
		汚	4-5	2-3	4	4-5	
摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4	
		湿潤	4-5	2-3	3-4	2-3	
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法 (パークロエチレン)	変	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	
水 (級)	JIS L 0846	変					
色泣き (級)	大丸法	汚					
塩素処理水 (級)	JIS L 0884 A法準用 (2ppm)	変					
水滴下 (級)	JIS L 0853	変	4	4	4	4	
遊離ホルムアルデヒド	厚令第34号 有害物質試験法 (一般用品) (μg/g)						
寸法変化率 (%) [浸せき]	JIS L 1096 C法	たて					
		よこ					
寸法変化率 (%) [水洗い]	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	たて					
		よこ					
寸法変化率 (%) [プレス]	JIS L 1096 H-2法	たて					
		よこ					
寸法変化率 (%) [ドライクリーニング]	JIS L 1096 J-1法 (パークロエチレン)タンブル乾燥	たて					
		よこ					
引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 (ベンジユラム法)	たて					
		よこ					
破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法						
滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 荷重:49.0N	たて					
		よこ					
滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 荷重:117.7N	たて					
		よこ					
ピリング (級)	JIS L 1076 A法 3時間						
ピリング (級)	JIS L 1076 A法 5時間						
中わた吹き出し (級)	パイレーン法	表側					
		裏側					

添付白布: 綿・絹	1	110	2	122	3	144	4	BK	5	6
生地見本										

寸法変化率結果の(+)は伸び、(-)は縮みの結果を示す。

本報告書に記載の結果は供試々料に対するものであり、荷口(ロツ)全体の品質を証明するものではありません。本報告書の全部又は一部の無断転載転用を固くお断りいたします。

検査機関	一般財団法人 カケンテストセンター カケン 東京事業所 堀留ラボ
------	--