



品質検査報告書

Ver2.01

受付日	2024年7月30日
発行日	2024年7月31日

生地検査	試験項目	試験方法/生地No.	1	21	2	3	4	5	6
	混用率(%)	JIS L 1030							
	耐光(級)	JIS L 0842	変	3以上					
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変						
			汚						
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変	4-5				
				汚	4				
			アルカリ	変	4-5				
				汚	4				
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5					
			湿潤	3-4					
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法(パークロロエチレン)	変	4-5					
			汚	4-5					
			液汚染	4-5					
	水(級)	JIS L 0846	変						
			汚						
	色泣き(級)	大丸法	汚						
	塩素処理水(級)	JIS L0884 A法準用(2ppm)	変						
	水滴下(級)	JIS L 0853	変	4-5					
	遊離ホルムアルデヒド	厚生第34号 有害物質試験法 (一般用品)(μg/g)							
	寸法変化率(%) [浸せき]	JIS L 1096 C法	たて						
			よこ						
	寸法変化率(%) [水洗い]	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	たて						
			よこ						
	寸法変化率(%) [プレス]	JIS L 1096 H-2法	たて	-0.7					
			よこ	0.7					
	寸法変化率(%) [ドライクリーニング]	JIS L 1096 J-1法 (パークロロエチレン)タンブル乾燥	たて	-0.3					
			よこ	0.0					
	引裂強さ(N)	JIS L 1096 D法 (ベンジユラム法)	たて	18.3					
			よこ	14.4					
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法							
	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 荷重:49.0N	たて	0.8					
			よこ	1.1					
	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 荷重:117.7N	たて						
			よこ						
	ビリング(級)	JIS L 1076 A法 3時間							
	ビリング(級)	JIS L 1076 A法 5時間							
	パイル保持性 (級)	カケン法	級数						
			回数						
	パイル保持率(%)	JIS L 1075 A法							

発行	No. TH-24- 022161
納入先	
納入者	(株)オークラ商事
	担当者 佐々木
品名	アイテム 本絹ツイル16匁 レディース用裏地
品番	SLK270
備考	取扱区分 異色濃淡組合せ
	ドライ可表示品 無し
	依頼者指定項目実施
	裏地の耐光、水滴下堅ろう度は基準がないため判定より除外
判定	適用規格 (株)エチステッドアローズ 品質基準
	生地検査 合格 (- 色) 不合格 (- 色)
処理	作成者
	確認者
検査機関	金木
	確認 水田
検査機関	一般財団法人 カケンテストセンター
	カケン 東京事業所 堀留ラボ

寸法変化率結果の(+)は伸び、(-)は縮みの結果を示す。

本報告書に記載の結果は供試々料に対するものであり、荷口(口)全体の品質を証明するものではありません。本報告書の全部又は一部の無断転載転用を固くお断りいたします。